



PURMAL S-40

ОПИС



Грунт-емаль поліуретанова швидковисихаюча, напівматова. Матеріал можна використовувати для фарбування сталі, оцинкованих поверхонь і алюмінію.

КОЛІР



Кольори RAL та NCS

ВЛАСТИВОСТІ

- відмінне зчеплення з пофарбованою поверхнею
- стійкість до температур до 150°C (короткочасний ріст до 180°C)
- дуже швидкий час висихання
- дуже хороша механічна міцність
- стійка до води, розчинів солей, кислот і лугів, нафтопродуктів
- стійкість до агресивних чинників міського, морського та промислового характеру атмосфери
- висока стійкість кольору

ВИКОРИСТАННЯ

Продукт використовується в системах антикорозійного захисту для:

- ✓ суднових, мостових конструкцій, сільськогосподарська і будівельна техніка,
- ✓ сталеві конструкції з високою механічною навантаженням
- ✓ при контакті з хімічними та агресивними речовинами
- ✓ рекомендується як грунт в системі поліуретанових покриттів або напівматове фінішне покриття в системах епоксидно-поліуретанових покриттів
- ✓ матеріал можна використовувати на алюмінієвих та оцинкованих поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



В'язкість по Брукфільду	1000-3000 mPas	для температури навколишнього середовища 20±2°C
Щільність	1,45 (±0,03)	г/см ³
Вміст ЛОС	до 487	г/л
Вміст розчинника	30	по вазі %
Сухий залишок	63(±3)	об'ємних %
Покривна здатність, стійкість кольору	Висока вологість повітря і конденсація водяної пари можуть викликають зміну кольору та зменшення блиску.	



PURMAL S-40

Робоча температура



Товщина шару

У сухому середовищі покриття можна піддавати постійній температурі 150°C (допускається тимчасове підвищення до 180°C).

DFT суха плівка	WFT мокра плівка	Теоретичні витрати		Теоретична продуктивність
		[л/м ²]	[кг/м ²]	
[µm]	[µm]			[м ² /л]
55	90	0,087	0,127	11,45
90	145	0,143	0,207	7,00
110	175	0,175	0,253	5,73

ЗАСТОСУВАННЯ



Спосіб застосування

Пензлик (невеликі ділянки з додаванням 20% розчинника), валик, пневматичний розпилювач, безповітряний розпилювач.

Гідродинамічне нанесення

Сопло	Розчинник %	Тиск
0,011 - 0,015 "	0 - 5 %	100 - 200 Bar

Ширину факелу розпилення, так званий кут розбризкування, слід вибирати з урахуванням форми і розмірів поверхні, що фарбується.

Параметри повітряного розпилення

Сопло	Розчинник %	Тиск
1,5 - 2,5 mm	5 - 10 %	2,5 - 5,0 Bar

Рекомендована робоча в'язкість продукту за чашкою Ford № 4 для пневматичного розпилення, становить 15-35 секунд.

Ці параметри необхідно порівняти з рекомендованими виробником фарбопульту.

Розчинник Рекомендована кількість шарів Фінішне покриття

THINNER PUP виробництва Malchem.

1-2

Продукти PURMAL виробництва Malchem.

Підготовка поверхні

Поверхня	Підготовка
Сталь	Поверхня повинна бути очищена принаймні доступення St 3 відповідно до PN-EN ISO 8501-1: 2008 (за винятком застосувань у C5, для яких ступінь очищення становить Sa 2 1/2). Суха основа без слідів корозії, окалини, пилу, жиру, масла, солі та будь-яких інших забруднень. Для знежирення поверхні рекомендується використовувати Cleanmal Top від MALCHEM.
Гальванізована сталь, алюміній	Гарячеоцинковану та алюмінієву поверхню слід очистити від вищевказаних забруднень, дуже ретельно знежирити засобом Clean Mal Top від Malchem та висушити. Крім того, рекомендується злегка змести так званим абразивом. «Підмітання» або промивання водою з додаванням нашатирного спирту (злегка лужний pH) і ретельне полоскання.




PURMAL S-40

Умови застосування

- Температура: виробу не менше 5°C, мінімум на 3°C вище температури точки роси, мінімум навколишнього середовища 5°C
- Вологість: максимальна відносна повітря 80%
- Безпека: ефективна та достатня вентиляція на робочому місці.

Змішування



Варіанти змішування		
	Компонент А: База	Компонент В: Hardener 601
По вазі	100	6
По об'єму	100	8,7

Готовий до використання 5 хв при 20±2°C

Термін придатності робочої суміші 8 години при 20±2°C.


Час висихання

Для шару DFT 100 (±10%) мкм (при температурі 20±2°C і відносній вологості 55 +-5%)	
Ступінь 1	20 хвилин
Ступінь 3	90 хвилин
Ступінь 5	300 хвилин
Повне висихання	7 днів
Мінімум для нанесення наступного шару	60 хвилин

Ці параметри можуть змінюватися в залежності від умов навколишнього середовища, кількості і товщини шарів. Негативний вплив на затвердіння покриття має, перш за все, недостатня температура і висока вологість (дощ, конденсація водяної пари).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Зберігання



Зберігати матеріал в оригінальній, щільно закритій тарі, подалі від можливих джерел вогню, в місцях, захищених від прямих сонячних променів або підвищених температур, захищати від доступу дітей, температура зберігання: від 5°C до 30°C.

Термін придатності



Мінімальний термін придатності, зазначений на упаковці, є значенням індикації, яке залежить від ряду факторів - перш за все, способу і температури зберігання. Після перевищення зазначеної дати необхідно перевірити якість товару.



PURMAL S-40

Інформація про безпеку



Інформацію про наявність, виявлення загроз, дії під час надання першої допомоги та у разі пожежі, а також екологічні та правові норми можна знайти в паспорті безпеки, який можна отримати у виробника Malchem.

Основні заходи безпеки

- Прочитайте інформацію на упаковці товару.
- Ефективна та належна вентиляція на робочому місці.
- Уникайте контакту зі шкірою та вдихання парів.
- Використання костюмів, рукавичок та масок.
- Якщо продукт потрапив на шкіру, промийте це місце теплою водою з милом або іншим мийним засобом.
- У разі потрапляння продукту в очі негайно промийте їх водою та негайно зверніться до лікаря.

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНО ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

The above information is based on our current knowledge and experience. However, they are not completely exhaustive and complete. We provide them in good faith based on laboratory research and practical experience. However, due to the variety of methods, application and usage conditions, they should be verified in specific applications. The product is intended only for professional and industrial use by persons who have sufficient knowledge and experience in its use. The manufacturer cannot control the conditions under which the product is used. Under applicable regulations, we do not take responsibility for damages caused by using the product in a manner inconsistent with applicable standards and recommendations. Use of the product for purposes other than indicated in this document only and exclusively at the user's own risk. The product information provided is subject to change without notice.